

STABILL PM-65

GŁADŹ POLIMEROWA LEKKA

Opakowanie

Jednostkowe:	Wiaderko 4,5 kg
Zbiorcze:	Paleta ofoliowana 405 kg
Jednostkowe:	Wiaderko 20 kg
Zbiorcze:	Paleta ofoliowana 480 kg



ZASTOSOWANIE

STABILL PM-65 przeznaczona jest do wykonywania wysokiej jakości cienkowarstwowych wypraw finalnych na powierzchniach wewnątrz budynków. Doskonale wypełnia niewielkie szczeliny, ubytki i nierówności tworząc gładką, równą płaszczyznę. Masa może być stosowana do łączenia płyt G-K z zastosowaniem taśmy.

WŁAŚCIWOŚCI

STABILL PM-65 to gotowa do użycia lekka masa o doskonałej przyczepności, bardzo łatwa w aplikacji, tworząca gładkie, paroprzepuszczalne warstwy. Dzięki specjalnie dobranej recepturze powierzchnie pokryte gładzią dają się łatwo szlifować nie „zamulając” papieru ściernego. Nie zużyta masa, przechowywana w szczelnie zamkniętym opakowaniu, przez długi czas zachowuje przydatność do dalszego stosowania. Nadaje się do aplikacji ręcznej (paca stalowa, wałek, spoiner) jak i maszynowej - szczególnie agregatami hydrodynamicznymi. Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń nienarażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

STABILL PM-65 można stosować wewnątrz budynków na tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płytach G-K i innych mineralnych powierzchniach budowlanych. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Materiały o dużej i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym **STABILL PP-80** lub Gruntem żelowym **STABILL PP-90** i odczekać do jego wyschnięcia. Do wypełnienia dużych ubytków oraz wstępnego wyrównania i przygotowania powierzchni mineralnych należy stosować Gips szpachlowy **STABILL PW-01**, do wypełniania rys i spękań Masę szpachlową **STABILL PK-52**.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do prac, masę należy wymieszać mieszarką wolnoobrotową, nie dopuszczając do nadmiernego napowietrzenia. Nakładać ręcznie za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej, wałka, lub mechanicznie przy użyciu agregatu hydrodynamicznego. Jednocześnie nanosić warstwę o grubości do 4 mm. Po związaniu pierwszej warstwy gładzi, w przypadku większych nierówności, należy nanieść kolejną warstwę. Szlifowanie możliwe jest po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Ze względu na dobre właściwości aplikacyjne i niewielki ciężar możliwe jest stosowanie szerokich szpachli płaszczyznowych (tzw. noży do gładzi). Ułatwia to i zdecydowanie przyspiesza obróbkę. Podczas wykonywania prac należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (23±2)°C i wilgotności powietrza (50±5)%. W innych warunkach właściwości produktu mogą ulec zmianie. Wyrób zgodny z normą EN 13963 (Masa szpachlowa dwufunkcyjna do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 3A. Do nakładania ręcznego i maszynowego) oraz EN 15824. Produkt posiada Atest higieniczny PZH.

Skład: wodna dyspersja żywicy akrylowej, lekkie wypełniacze i dodatki modyfikujące

Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Przybliżone zużycie (przy grubości warstwy 1 mm)	ok. 1,4 kg/m ²
Grubość jednej warstwy	do 4 mm
Wytrzymałość na zginanie	≥ 300 N
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Barwa	biała

Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie



STABILL PM-65

GŁADŹ POLIMEROWA LEKKA

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w nieuszkodzonych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed przemrożeniem w czasie transportu i składowania.

UWAGI I ZALECENIA

Zawiera: produkt biobójczy o właściwościach grzybobójczych. Substancje czynne: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Woda po czyszczeniu narzędzi nie może zostać wprowadzona do gruntu i wód powierzchniowych. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając rękawic i ubrań ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. W zależności od wilgotności i temperatury, parametry produktu mogą ulec zmianie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu.

Producent:

PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106.

Dział Obsługi Klienta: tel. 41 372 11 10÷12, fax 41 372 11 13, e-mail: dok@piotrowice.pl

www.piotrowice.pl, www.stabill.pl

Fidor, 27.10.2025. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.
